

DATE DE RECEPTION ECHANTILLON: 25/02/2005
 DATE DE DEBUT DES ESSAIS : 04/03/2005
 DATE DE FIN DES ESSAIS : 18/03/2005

1- MESURE DE MIGRATION GLOBALE/OVERALL MIGRATION ANALYSIS

1.1- Type de matériau / material type: --

1.2- Références documentaires / references:

- * Règlement CE n° 1935/2004
- * Directive 2002/72/CEE
- * Directive 82/711/CEE et modifications
- * Directive 85/572/CEE
- * Normes NF EN 1186

1.3- Conditions de migration / overall migration conditions:

Conditions d'essais	Température contact contact temperature	Temps de contact Contact time
Eau distillée Acide acétique 3 % Ethanol 10 %	40 °C	10 jours 10 days
Huile d'olive	40°C	10 jours (days)

1.4- Résultats / results :

	RESULTAT / RESULT	LIMITE / LIMIT
EAU DISTILLEE / DISTILLED WATER	4.9 mg/dm ²	10 mg/dm ²
ACIDE ACETIQUE 3 % p/v / ACETIC ACID 3 %	4.6 mg/dm ²	10 mg/dm ²
ETHANOL 10 % v/v / ALCOHOL 10 %	4.7 mg/dm ²	10 mg/dm ²
HUILE D'OLIVE OLIVE OIL (#)	< 1 mg/dm ²	10 mg/dm ²

La tolérance analytique admise par la directive 2002/72/CE est de :
 +/- 2 mg/dm² pour les simulants aqueux 'eau, acide 3% et alcool 10%